

Die Angaben beruhen auf Laboruntersuchungen, Erfahrungswerten und werden von variablen Faktoren wie z.B. Temperatur, Intensität, Einwirkungsdauer etc. beeinflusst.

Für eigene Ermittlungen der Chemikalienbeständigkeit stellen wir Ihnen gerne Materialmuster zur Verfügung.

Unter vorstehenden Gesichtspunkten wurde diese Beständigkeitsliste erstellt. Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen als Anhaltswerte dienen.

Chemikalie	PVC	Chemikalie	PVC	Chemikalie	PVC
Aceton	-	Essigsäure	o	Mineralöl	ka
Acetylen	o	Fettsäuren	ka	Natriumkarbonat	-
Alaun wässrig	+	Formaldehyd	ka	Ozon	ka
Aluminiumchlorid	o	Glukose	+	Paraffin	ka
Anilin	-	Heizöl	o	Perchlorsäure	ka
ASTM-Öl 1	o	Kaliumchlorid	o	Petroleum	o
Benzol	-	Kalksalpeter	ka	Phenol (wässrig)	-
Benzin	-	Kalziumchlorid	o	Phosphorsäure (konzentriert)	+
Borsäure	+	Kleber	ka	Quecksilber	o
Brom (feucht)	-	Kohlendioxid	+	Salpetersäure (rauchend)	-
Buttersäure	o	Kohlenmonoxid	-	Schwefeldioxid (trocken)	o
Chlor (nass)	ka	Kohlenstofftetrachlorid	o	Schwefelsäure (50%)	o
Chlorgas (feucht)	-	Kupfersulfat	o	Stickstoff	ka
Dieselöl	-	Meerwasser	o	Tierisches Fett	ka
Eisenchlorid	+	Methylchlorid	o	Toluol	-

+ beständig 0 bedingt beständig - unbeständig kA keine Angabe

Technische Änderungen vorbehalten!

Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation

Blatzheimer Str. 10 - 12
D-53909 Zülpich
Germany

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-50
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-70

International

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-60
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-71

Mail: vetter.info@idexcorp.com

www.vetter.de