

KAPPLER TECHNISCHE DATEN
ASTM F1001 Chemical Test Battery

Chemische Kampfstoffe Data

CHEMISCHE	ChemTape[®]	CHEMTAPE	Durchbruch Zeit	Durchbruch Kriterien
Aceton	> 480			
Acetonitril	> 480	Bis (2-chlorethyl)-sulfid	> 480 Minuten	0,5 ug/cm2
Schwefelkohlenstoff	> 480	(Senf: HD)		
Dichlormethan	> 480	Isopropyl	> 480 Minuten	0,5 ug/cm2
Diethylamin	160	methylfluorophosphonate		
Dimethylformamid	> 480	(Sarin: GB)		
Ethylacetat	> 480	Chlorvinyl arsinedichloride	NT	
n-Hexan	> 480	(Lewisit: L)		
Methyl Alcohol	> 480	O-Ethyl-S-(2-	> 480 Minuten	0,5 ug/cm2
Nitrobenzol	> 480	diisopropylaminoethyl)		
Natriumhydroxid	> 480	methylphosphonothiolate		
Schwefelsäure	> 480	(Nerve: VX)		
Tetrachlorethylen	> 480	Pinakolyester	> 480 Minuten	0,5 ug/cm2
Tetrahydrofuran	> 480	methylfluorophosphonate		
Toluol	> 480	(Soman: GD)		
GASE		Quellen für alle Testdaten sind unabhängige Labors. Alle Tests wurden unter Laborbedingungen durchgeführt und nicht unter realen Nutzungsbedingungen.		
Ammoniak-Gas	NT	Hinweis: Diese Tests wurden gemäß ASTM-Standards, die von unabhängigen Laboratorien durchgeführt. Diese Daten werden aus den Tests an Proben durchgeführt Material abgeleitet wurden, nur noch nicht fertig Kleidungsstücke.		
1,3 Butadien	NT			
Chlor-Gas	NT			
Ethylenoxid-Gas	NT	ACHTUNG: Es gibt Anwendungen, Umgebungen und Chemikalien, für die diese Kleidungsstücke und / oder Gewebe sind ungeeignet. Es ist die Verantwortung des Anwenders, die verfügbaren Daten zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Bekleidungs- und / oder Stoff für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist und alle angegebenen Regierung Industrie-Standards entspricht.		
Chlorwasserstoffgas	NT			
Methylchlorid Gas	NT			

VORSICHT: Verwenden Sie nicht für den Brandschutz.
Vermeiden Sie offenes Feuer oder intensiver Hitze.

* MD - Machine Direction, CD - Kreuz Richtung